www.lehrmittel-vierkant.de

Citadel 100% schwerenflammbare Polypropylen Scheuerfestigkeit >30,000 (in Intervallen getestet)

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard

DIN 4102 B1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit Nass: 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



www.lehrmittel-vierkant.de

Xtreme
Zusammensetzung: 100% schwerentflammbares Recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich: Mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet, nachwachsend und kompostierbar
Gewicht 310g/m2 * Scheuerfestigkeit 100000
Feuersicherung
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1
Xtreme Zigarettentest & Streichholztest
Xtreme Class 1
Xtreme DIN 4102 B1
Xtreme DIN 4102 B1
Xtreme Low Hazard
Xtreme Medium Hazard
Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013) * Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung Reinigung
Waschbar bis 60 Grad C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln



Xtreme
Zusammensetzung: 100% schwerentflammbares Recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich: Mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet, nachwachsend und kompostierbar
Gewicht 310g/m² * Scheuerfestigkeit 100000

www.lehrmittel-vierkant.de



Intervene Texture Zusammensetzung 100% Recycelte schwerenflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe Gewicht 620g/m2 Scheuerfestigkeit 100,000

Stoffe K428, Seite 4

YW211

www.lehrmittel-vierkant.de

Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 > 1 Metre Urin-Beständig BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden Antimikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011 Chlorbleiche-Beständig ISO E03 Farbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche

Feuersicherung
BS 5852 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176 Low Hazard
BS 7176 Medium Hazard Crib 5
UNI 9175 Classe 1 IM verwendet mit Schaum (FR PU 35Kg/m3)
Intervene Texture Zigarettentest & Streichholztest

YW208

YW209

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



Intervene Plain


Zusammensetzung: 100% Recycelte schwerenflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe. Gewicht 465g/m2
Scheuerfestigkeit 100 000
Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 > 1 Metre
Urin-Beständig BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden
Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011
Chlorbleiche-Beständig BS EN ISO E03 Farbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche.

Feuersicherung BS 7176 Medium Hazard Crib 5 UNI 9175 Classe 1 IM verwendet mit Schaum (FR PU 35Kg/m3) Intervene Plain Zigarettentest & Streichholztest Intervene Plain UNI 9175 Classe 1 Intervene Plain Low Hazard Intervene Plain Medium Hazard

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



Advantage Zusammensetzung 60% Polypropylene, 30% Wolle, 10% Viskose Gewicht 385g/m2 Scheuerfestigkeit 90000

Stoffe K428, Seite 6

www.lehrmittel-vierkant.de

Feuersicherung Advantage Zigarettentest & Streichholztest Advantage Low Hazard

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02:2013)
Reibechtheit Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



Advantage Zusammensetzung 60% Polypropylene, 30% Wolle, 10% Viskose Gewicht 385g/m2 Scheuerfestigkeit 90000

Feuersicherung Advantage Zigarettentest & Streichholztest Advantage Low Hazard Stoffe K428, Seite 7

www.lehrmittel-vierkant.de

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02:2013) Reibechtheit Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

